

PEITSLAKK



Tooteteave

Herdins peitslakk annab väga kulumiskindla ja vastupidava pinna. Spetsiaallakk töötlemata ja peitsitud pindadele.

Koostis: Vähearomaatne lakibensiin, poliüuretaanalküüd.

Pakend: Plekkpurk, 500 ml.

Kulu: 1/3 l jätkub u. 5 m² pinna lakkimiseks.

Kuivamisaeg:

Tolmukuiv - 3 tundi

Puutekuiv - 6 tundi

Kasutamiskõlblik - 12 tundi

Läbinisti kivistunud - 10 - 14 päeva

Lahusti: vähearomaatne lakinafta

Töövahendite puhastamine: vähearomaatne lakinafta.

Käitlemine ja hoidmine: Avatud purk tuleb korralikult uuesti sulgeda. Vältida aurude sisse hingamist, aine nahale ja silma sattumist. Hoida eemal soojus- ja tuleallikatest ning sädemetest. Töötlemise ja kuivamise ajal eralduvad lahustiaurud.

Jäätmekäitus: Hävitatakse vastavalt kohalikele ettekirjutustele. Lisainfo saamiseks võta ühendust oma koduvallaga.

Juhend

Segage lakk põhjast korralikult üles. Peitsitud pind peab enne lakkimist olema täiesti kuiv. Herdins vesialuseliste peitside puhul on soovitatav kuivamisaeg 6 tundi ja Herdins lakkpeitsi puhul 24 tundi. Herdins lakkpeitsiga kaetud pinna ülelakkimisel lihvide eelnevalt pinda kergelt parema nakkevõime saavutamiseks. Lakki ei tohi kasutada valgete ja heledate toonide puhul, kuna see võib muuta värvitooni. Puhta puitpinna või Herdins pulberpeitsiga kaetud pindade lakkimisel tuleb lakk esimese kihi pealekandmisel lahjendada 10 %-lise vähearomaatse lakibensiiniga. Parima tulemuse saavutamiseks, katke pinda kaks korda ning lihvide kergelt lakikihtide vahel. Laske lakikihil 6-8 tundi kuivada.

TÄHELEPANU!

Enne kasutamist segage lakki korralikult. Hoidke lakki lastele kättesaamatus kohas.

Muu

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.